

::: SUPERSEAL KIMFLEX 1K

Beschrijving:

Is een 1 component STP (siloxane terminated polymer) coating met zéér hoge (240%) en blijvende elastische eigenschappen. Heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Verkrijgbaar in 0,5 kg ,1 kg en 6 kg verpakkingen.

Toepassing:

Als naadloze UV-bestendige afwerking voor allerhande toepassingen op bitumen, hout, metaal, RVS, PVC, beton, zink en lood. Uiterst elastisch en het is mogelijk om in één laag af te werken. Kan plaatselijk verstevigd worden met Flexitopbewapening. Is bestand tegen stilstaand water en tegen de meeste verdunde chemicaliën. Heeft reeds na 28 minuten huidvorming en dan mag het hierop regenen.

Gegevens bij levering:

Kleur	grijs
Viscositeit	35.000 mPa's
Soortelijk gewicht	ca. 1,35 gr/cm ³
Houdbaarheid	minstens 12 maanden in gesloten verpakking
Consistentie	thixotroop vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik	1-1,5 kg/m ²
Shore	A40

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak, dit bevordert de hechting. Kan ook aangebracht worden op een iets vochtige ondergrond. Roer het product niet om, hierdoor mengt u geen lucht onder de coating, die mogelijks later waterinfiltraties kan geven. Breng de coating aan in de gewenste laagdikte zonder primer. Verwerkingstemp. dient tussen de 5-35°C te liggen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M (milieuvriendelijke vervanger van aceton)